

KITTEN

Algemene bepaling

Kreunen Kunststoffen B.V. kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de hechting van genoemde producten op de DTS® dorpels.

Het type kit, en de verwerking ervan, is erg afhankelijk van de toepassing (bijvoorbeeld in de vorm van beglazingskit of voegkit), bovendien is het van groot belang dat de DTS® dorpel conform de gestelde verwerkingsvoorschriften geplaatst is, e.e.a. kan van grote invloed zijn op het kitwerk.

De daadwerkelijke hechting van de kit hangt nauw samen met een goede voorbehandeling, deze dient conform de voorschriften van de desbetreffende producent/leverancier uitgevoerd te worden. Bij twijfel raden wij aan advies te vragen bij de desbetreffende leverancier.

Voorbehandeling 1

Het te kitten of lijmen oppervlakte van de DTS® dorpel dient met een verfföhn of verfstripper ongeveer 15 seconden verwarmd te worden, zodanig dat het oppervlak van de DTS® dorpel lichtjes smelt. Hierna dient de DTS® dorpel 15 tot 30 minuten af te koelen en dan kan deze gekit of verlijmd worden. Voor verdere verwerkingsvoorschriften en vragen kunt u het beste contact opnemen met het desbetreffende bedrijf.

Voorbehandeling 2

Het te kitten of lijmen oppervlakte van de DTS® dorpel dient voor het kitten en/of verlijmen met een primer voorbehandeld te worden. Voor verdere verwerkingsvoorschriften en vragen kunt u het beste contact opnemen met het desbetreffende bedrijf.

Zie blad 2 voor de verschillende kitleveranciers met kitten die zij zelf getest hebben met betrekking tot de hechting op de DTS® dorpels.

Onderwerp: Verwerkingsvoorschriften kit i.c.m. DTS dorpels

Versie: 1.01

Bestandsnaam: K_kitten

Tel: 072-5118611

info@onderdorpels.nl

www.onderdorpels.nl

DTS

DUTCH THRESHOLD SYSTEMS®

KITLEVERANCIERS

Bloem Sealants

070-3296601

www.bloemsealants.com

De DTS® dorpels dienen voorbehandeld te worden volgens "voorbehandeling 2".

Easyseal-Plus → beglazings- en voegkit t.b.v. DTS® dorpels

MSP-Oneseal → beglazings- en voegkit t.b.v. DTS® dorpels

MSP-Allround → lijmkit t.b.v. DTS® dorpels

MSP-20 → voegkit t.b.v. DTS® dorpels

Den Braven Sealants B.V.

0162-491000

www.denbraven.nl

De DTS® dorpels dienen voorbehandeld te worden volgens "voorbehandeling 1".

Zwaluw Hybrifix Super-7 → lijmkit t.b.v. DTS® dorpels

Zwaluw Hybriseal 2PS → beglazings- en voegkit t.b.v. DTS® dorpels

DL Chemicals

+32 56-627051

www.dl-chem.com

De DTS® dorpels dienen voorbehandeld te worden volgens "voorbehandeling 1".

Parabond 600 → lijmkit t.b.v. DTS® dorpels

Parabond Construction → beglazing- en dilatatievoegkit t.b.v. DTS® dorpels

Hercuseal

0183-447333

www.hercuseal.nl

De DTS® dorpels dienen voorbehandeld te worden volgens "voorbehandeling 1".

Hercuseal Sealer 302 → lijmkit t.b.v. DTS® dorpels

Hercuseal Sealer 305 → beglazings- en voegkit t.b.v. DTS® dorpels

Tremco illbruck

0183-568019

www.tremco-illbruck.nl / www.luchtdichtbouwen.nl

Hechtvlak enkel reinigen met de Tremco AT200 Reiniger.

- illbruck TP300 illac 300 Afdichtingsband

- illbruck TP600 illmod 600 Afdichtingsband

- illbruck TP020 illmod Duo Multi-functioneel Afdichtingsband (2D)

- illbruck TP650 illmod Trio Multi-functioneel Afdichtingsband (3D)

- illbruck TN418 Butyl Coated Foam (>600 Pa)

- illbruck ME403 Butylband DZZK

- illbruck ME407 Butylband NT

- illbruck ME500 Duo Folie

- illbruck ME501 Duo Folie HI

- illbruck OT008 Folielijm Butyl Eco

De DTS® dorpels dienen voorbehandeld te worden volgens "voorbehandeling 1" en daarna het hechtvlak reinigen met de Tremco AT200 Reiniger.

- illbruck FM310 Pistoolschuim

- illbruck FM330 Elastic Gun Foam

- illbruck SP025 Folielijm Eco

- illbruck SP060 High Tacking Adhesive

- illbruck PU901 PU Gevelkit

- illbruck FS801 Beglazingskit

Onderwerp: Verwerkingsvoorschriften kit i.c.m. DTS dorpels

Versie: 1.01

Bestandsnaam: K_kitten

Tel: 072-5118611

info@onderdorpels.nl

www.onderdorpels.nl

DTS

DUTCH THRESHOLD SYSTEMS®